



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0218



# 检验检测报告

## Test Report



报告编号： 轻委2022-12-0850

委托单位： 深圳市安扣科技有限公司

样品名称： 密封罐

型号规格： 500ml

报告日期： 2023年01月09日



广州质量监督检测研究院

国家包装产品质量检验检测中心（广州）

## 重要声明

- 1、广州质量监督检测研究院（下称“本院”）是政府依法设置的综合性产品质量监督检验检测机构，主管部门是广州市市场监督管理局，属社会公益型的非营利性技术机构，为各级政府监管部门提供技术支撑及接受社会各界的委托检验。
- 2、本院及设立的国家质量检验检测中心（下称“中心”）和省级授权产品质量监督检验机构（下称“省站”）保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的结果负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 3、报告无主检、审核和批准人员签字，或涂改，或未盖本院（中心、省站）“检验检测专用章”，或无骑缝章无效。未经本院（中心、省站）许可，不得部分复印、摘用或篡改本报告的内容。
- 4、送样委托检验检测结果仅对到样有效；未经本院（中心、省站）同意，样品委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。
- 5、送样委托检验检测的样品及相关信息均由委托方提供，本院（中心、省站）不对其真实性及完整性负责。
- 6、对检验检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本院（中心、省站）提出，逾期不予受理。
- 7、本院（中心、省站）电子检验检测报告加盖本院（中心、省站）“检验检测专用章（1）”，与纸质版具有同等法律效力。

## 设立在广州质量监督检测研究院的国家质检中心和省级授权质检机构

国家包装产品质量检验检测中心（广州）

国家化妆品质量检验检测中心（广州）

国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心（广东）

广东省质量监督日用化工产品检验站

广东省质量监督鞋类产品检验站

广东省质量监督钟表检验站

广东省质量监督计算机和网络产品检验站

广东省质量监督婴童产品检验站

广东省质量监督家用及类似用途电源产品检验站（广州）

广东省质量监督土壤及肥料产品检验站（广州）

## 业务联系方式

食品业务部 020-83390395 83655806 83187077

化工业务部 020-83186957 83193967 83392709 31002536

轻工包装业务部 020-83354114 83398676 83183524 82022363

建材消防业务部 020-83334528 82022335 83355302 82020817

轻工机电业务部 020-82022349 83392872 39149482

投诉处理：质保审查部 020-83179105

联系地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号（总部），邮编：511447

广州市越秀区八旗二马路38号（分部），邮编：510110

## 报告进度和真伪查询

方式一：网站查询，网址[www.qmark.com.cn](http://www.qmark.com.cn)

方式二：二维码查询，见本报告第1页右下角

广州质量监督检测研究院  
国家包装产品质量检验检测中心（广州）  
检验检测报告

报告编号:轻委2022-12-0850

第 1 页 共 3 页

产品名称	密封罐	生产日期	2022.12
商标	----	编号或批号	----
型号 / 规格 / 等级	500ml	限用日期/保质期	----
		委托单号	HLC2212104-1
委托单位	深圳市安扣科技有限公司	检验类别	委托检验
		样品数量	8个
生产单位	深圳市安扣科技有限公司	委托日期	2022年12月29日
来样方式	委托单位送样	验讫日期	2023年01月07日
检验依据	GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》		
判定依据	GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》		
样品状况	正常		
检测环境说明	按标准要求		
检验结论	所检项目符合GB 4806.7-2016、GB 4806.11-2016标准要求。		
备注	1. 材质: ①罐身: AS ②罐盖: ABS ③密封圈: 硅橡胶 2. 委托方同意按 $S/V=6\text{dm}^2/\text{kg}$ (液态食品的密度以 $1\text{kg/L}$ 计) 计算结果。 3. 模拟物及迁移试验条件由客户依据样品使用条件确定。		



批准:

谢永萍

审核:

赖红娟

主检:

邓金伟



广州质量监督检测研究院  
国家包装产品质量检验检测中心（广州）  
检验检测报告

报告编号: 轻委2022-12-0850

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项评价
			----	----	
GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》					
①罐身: AS					
1	感官要求: 感官	----	色泽正常, 无异臭、不洁物等	色泽正常, 无异臭、不洁物等	合格
2	感官要求: 浸泡液	----	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	合格
3	总迁移量: 4%乙酸(体积分数), 70℃, 2h	mg/dm <sup>2</sup>	≤10	<2.0 (第三次迁移结果)	合格
4	总迁移量: 20%乙醇(体积分数), 70℃, 2h	mg/dm <sup>2</sup>	≤10	<2.0 (第三次迁移结果)	合格
5	高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)	mg/kg	≤10	<1.0	合格
6	重金属(以Pb计) (4%乙酸(体积分数), 60℃, 2h)	mg/kg	≤1	<1	合格
②罐盖: ABS					
7	感官要求: 感官	----	色泽正常, 无异臭、不洁物等	色泽正常, 无异臭、不洁物等	合格
8	感官要求: 浸泡液	----	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	合格
9	总迁移量: 4%乙酸(体积分数), 70℃, 2h	mg/dm <sup>2</sup>	≤10	<2.0 (第三次迁移结果)	合格
10	总迁移量: 20%乙醇(体积分数), 70℃, 2h	mg/dm <sup>2</sup>	≤10	<2.0 (第三次迁移结果)	合格
11	高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)	mg/kg	≤10	1.8	合格
12	重金属(以Pb计) (4%乙酸(体积分数), 60℃, 2h)	mg/kg	≤1	<1	合格
13	脱色试验: 浸泡液	----	阴性	阴性	合格
14	脱色试验: 植物油	----	阴性	阴性	合格

批准:

谢永萍

审核:

赖红娟

主检:

邓金伟



(----/2023.01.10)

广州质量监督检测研究院  
国家包装产品质量检验检测中心（广州）  
检验检测报告

报告编号: 轻委2022-12-0850

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项评价
			----	----	
15	脱色试验: 无水乙醇	----	阴性	阴性	合格
GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》					
③密封圈: 硅橡胶					
16	感官要求: 感官	----	色泽正常, 无异臭、污物	色泽正常, 无异臭、污物	合格
17	感官要求: 浸泡液	----	迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	迁移试验所得浸泡液无着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	合格
18	总迁移量: 4%乙酸(体积分数), 70℃, 2h	mg/dm <sup>2</sup>	≤10	<2.0 (第三次迁移结果)	合格
19	总迁移量: 20%乙醇(体积分数), 70℃, 2h	mg/dm <sup>2</sup>	≤10	<2.0 (第三次迁移结果)	合格
20	高锰酸钾消耗量: (水, 60℃, 0.5h)	mg/kg	≤10	<1.0 (第三次迁移结果)	合格
21	重金属(以Pb计): (4%乙酸(体积分数), 60℃, 0.5h)	mg/kg	≤1	<1 (第三次迁移结果)	合格

批准:

谢永萍

审核:

赖红娟

主检:

邓金伟

